



TECHNICKÝ LIST

Vulkanický strešný substrát V 1.1 extenzívny

Zloženie	Vulkanické kamenivo, prírodné porézne kamenivo, kompost, lignit, práný piesok.	
Balenie	Big bag 1 m ³ , voľne sypaný	
Požiarna odolnosť	B Roof (t1)	
Technické údaje	Podiel frakcie do 0,063 mm	3 - 15 %
	Podiel frakcie 4 - 16 mm	> 30 > 50 %
	Celková pórovitosť	> 50 %
	Maximálna vodná kapacita (MVK)	> 35 % ≥ 55 %
	Vzduchová kapacita pri MVK	10 - 20 %
	pF 1,8	25-35 %
	Obsah organických zložiek	≤ 50 g/dm ³
	Priepustnosť vody	8-50 mm/min
	Koeficient zhutnenia	≤ 20 %
	Hmotnosť za sucha	950 - 1 050 kg/m ³
	Hmotnosť MVK	≤ 1 550 kg/m ³
Chemické vlastnosti	pH hodnota	5,5 - 7 (H ₂ O)
	EC hodnota	1 - 2
	Obsah soli (g NaCl/l)	<2,5

Vyššie uvedené hodnoty sú orientačné a majú výrobnú toleranciu.

Potvrdené rozhodnutím č. P-737/18 Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľska.

Zastúpenie pre SR

Agrona, spol. s r.o.
Žitná 17
010 01 Žilina
Slovensko

Mobil: +421 905 468 395
E-mail: info@stresnysubstrat.sk
Web: www.stresnysubstrat.sk